



## Gosafe TOPP-POLISH

Slitstark polerbar toppolish för alla golv i miljöer med hårt slitage. Ger en vacker, högglossig och stark slityta. Kan högvarvpoleras. Kombineras med grundpolish på porösa-/ slitna golv. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.

### Artikelnummer

161423 (5 liter)

### pH-värde

Ca 9 i koncentrat

### Användningsytor



### Användningssätt



**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH



#### **pH-värde**

Ca 9 i koncentrat.

#### **Varuinformation/Skyddsföreskrifter**

Se säkerhetsdatablad

#### **Lagring**

Lagras svalt eller i rumstemperatur.  
Tål ej frost. Lagringsstabiliteten i obruten förpackning är minst 2 år

#### **Transportförpackning**

3x5 liter i kartong

#### **ADR**


Ej klassad

#### **Artikelnummer**

161423 (5 liter)

2010-02-01

# Gosafe TOPP-POLISH



## **Exceptionellt slitstark och säker golvpolish som har hög glans. God resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.**

Avsedd som toppolish för ytbehandling av alla golv i miljöer med hårt slitage. Kan högvarvpoleras – suveräna poleringsegenskaper.

### **Produktegenskaper**

Gosafe är en säker golvpolish som ger en vacker, högglänsig och exceptionellt stark slityta med mycket goda underhållsegenskaper. Fantastiskt lätt att stryka ut. Kan högvarvpoleras – suveräna poleringsegenskaper. Ger Wet-Look effekt vid polering med High Speedmaskin, minst 1500 rpm. Filmbildningstiden är kort, torkar snabbt. Gosafe har god resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel. Kan avlägsnas med Gipeco polishbort Goaway eller Dipex.

### **Dosering**

Outspädd.

### **Bruksanvisning**

Rengör golvet noggrant före polishbehandling. Använd Gipeco Polishbort Goaway eller Dipex. De golv som kräver grundbehandling eller porfyllning bör behandlas med Gipeco Grundpolish Baseon eller Porfyllare Lino innan Gosafe påförs golvet. Lägg ut Gosafe i 2-3 tunna lager jämt fördelat över golvytan. Ju fler lager dess blankare yta. Låt golvytan torka minst 2 timmar mellan strykningarna. Ytan är "gåtorr" efter ca 30 minuter.

### **Anmärkning**

För bästa resultat, följ alltid anvisningar enligt separata behandlingsblad för respektive golvmaterial.